

**高粘度
ダレない キレイ**

強力接着

安心防水

各種補修

コーキング・シーリング



特 長

1 驚異の多用途！

ミラクルクリアーは、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になる程のまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。

2 透明だから接着面が目立たない・きれいで内装工事に最適！

ミラクルシリーズ唯一のクリアー色。接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。

3 強力接着！

衝撃・振動に強い

温度変化に強い

優れた防水性

凸凹に強い

異材質接着に強い


4 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工

5 様々な用途で安心施工！

- コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着
- 異なる材質同士の接着 ● 各種防水接着
- 各種修繕工事 ● パイプ等水廻り補修 ● 隙間の充填接着
- 接着面が目立たないよう各種内装工事
- 透明部材の接着 ○ 振動を受けやすい箇所の接着
- ビス打ちできない場所のバンド類や金物の接着
- 冷熱が繰り返される箇所の接着 ○ 凹凸のある材料の接着
- ベントキャップの接着シーリング



製品名	入 数
Miracle クリアー	330ml (380g) カートリッジケース10本入り
Miracle クリアー	135ml (155g) チューブケース12本入り



一般性状と物性

被着体	引張剪断 (MPa)
ステンレス	5.1
鉄	5.4
アルミニウム	6.0
硬質塩化ビニル	5.6
ABS	4.1
アクリル樹脂	3.5
ポリカーボネイト	1.4
FRP	5.0
P P	0.6
P E	0.6
合板	4.0
フレキシブルボード	1.8

項 目	物 性 値
色 調	クリアーペースト状
主 成 分	特殊変成シリコン樹脂
粘 度	1,500,000mPa·s
比 重	1.14±0.05
最大引張強度	5.9MPa
伸 び	200%
耐熱性	-30~85℃
タックフリータイム	7分 (25℃)
固着時間	90分 (25℃)
完全硬化時間	1日