

Various ヴァリオス METAL PAINT メタルペイントエコ

eco 内部・外部用



1液金属用塗料

次世代型ペイント
付着力 **ストロング級!!**

- 各種金属パイプ ■ 鉄
- トタン板(溶融亜鉛メッキ)
- ガルバリウム鋼板
- ZAM鋼板
- ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ)
- アルミ板 ■ ステンレス鋼板
- カラートタン ■ 各種旧塗膜



驚異の密着力 **各種金属面へ直接塗装**

高耐候性

鉛・クロムフリー



HERMETIC



Various METAL PAINT-ecoの概要

Various Metal Paint Ecoは、水性1液型金属用の塗料です。各種金属面への施工に於いて優れた付着性を目的とし、全面にプライマーやさび止め工程を行わずに直接塗装が可能な付着・密着性に優れた製品です。

防錆効果の高い顔料を使用する事により樹脂塗膜による防錆と顔料の相乗効果で優れた防錆性を発揮致します。環境面においても、トルエンやキシレンなどの有害物質や鉛やクロムなどの有害物質を全く含んでおりませんので安心してご利用頂けます。

カラー



● シックハウス、シックスクール対策品

● F☆☆☆☆

● 鉛・クロムフリー対策品

● TVOC対策品

Various METAL PAINT-ecoの物性

項目	内容
色調	各色
仕上がり	艶あり
光沢度	80%
付着強さ	100/100(クロスカット試験)
耐候性	異常なし(480時間)
耐水性	異常なし(120時間)
耐洗浄性	1000回異常なし
指触乾燥時間	約2時間(25℃)
標準使用量 (下塗り+上塗り)	各0.12~0.13(kg/m ²) (清水にて3~5%希釈)
標準使用量 (1回塗り)	0.15~0.18(kg/m ²) (清水にて3~5%希釈)
塗装方法	ローラー・刷毛・スプレー

製品名	色調	入数
ヴァリオス メタルペイント エコ 50ml	各色	ケース20本入 (小箱5本入×4箱)
ヴァリオス メタルペイント エコ 700g		ケース6缶入
ヴァリオス メタルペイント エコ 3kg		ケース2缶入
ヴァリオス メタルペイント エコ 15kg (受注生産)		1缶

3kgより各色調色が可能です。(日塗工色見本帳より御指定下さい)

使用方法および注意事項

- 素地調整は、必ず念入りに行ってください。ゴミ、埃、油脂類などの付着物や劣化した旧塗膜は適切な方法を用いて十分に取り除いて下さい。
- サビのある場合は3種ケレンを行い、さび止め剤(Protect 水性さび止めペイント等)にて前処理して下さい。
- 塗装方法により清水により希釈率を調整して下さい。希釈率が5%を超えますとタレや色分かれの原因になりますので十分ご注意ください。
- 外部への施工の際は、施工面に埃等の粉塵が飛来していないことを十分ご確認の上行って下さい。
- 乾燥を十分ご確認の上、次の工程を行ってください。
- 塗装後、4~5時間は、結露、降雨、降雪に十分ご注意ください。
- 雰囲気温度5℃以下、素地表面温度5℃以下、湿度85%以上、降雨が予想される場合は塗装をお避け下さい。
- 他の塗料とは絶対に混ぜないで下さい。

- 所定用途以外で使用しないで下さい。
- 作業所は十分に換気して下さい。
- 取扱中は皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用して下さい。
- 冷暗所保存
- 開封後は、なるべく早く使い切ってください。
- 廃液は法令に従って処理して下さい。
- 幼児、子供が触れることがないように保存、保管、破棄して下さい。

・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用ください。
 ・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
 ・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

緊急時の処理

1. 目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 皮膚に付着した時には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化がある場合には医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし診察を受けて下さい。

■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



株式会社 ヘルメチック
 営業本部
 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
 TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234
 Email: accountmaster@hermetic.co.jp
 ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>