

PROTECT

水性さび止め エコペイント

水性

次世代型さび止め

優れた
防錆力・付着力



JIS K5674 2種

JIS K5621 4種

F☆☆☆☆

優れた防錆効果

鉛・クロムフリー

トルエン・キシレンゼロ配合品



HERMETIC



水性さび止めエコペイントの特徴

Protect 水性さび止めエコペイントは、優れた防錆性・密着性を兼ね備えた水性1液型さび止め塗料です。

優れた塗膜付着力による塗膜防錆力と特殊顔料や樹脂による防錆の相乗効果により、今までの水性塗料の概念を打ち破る優れた防錆性を発揮します。

鉄部の下塗り材として、またさび止め剤としてご利用下さい。

水性さび止めエコペイントの物性

項 目	内 容
色 調	グレー / 赤錆
使用量	0.12～0.14 (kg/㎡回)
希 釈 率	3～5%清水にて
指触乾燥時間(20℃)	2時間
上塗り適合性	適合
耐 屈 曲 性	適合
付 着 安 定 性	適合
サイクル腐食性	36サイクル試験適合
防 錆 性	屋外暴露24ヵ月適合

● JIS K5674 2種

● JIS K5621 4種

● F☆☆☆☆

● 優れた防錆効果

● 鉛・クロムフリー

● トルエン・キシレンゼロ配合品

製 品 名	色 調	入 数
Protect 水性さび止めエコペイント 50ml	グレー	ケース20本 (小箱5本×4箱)
Protect 水性さび止めエコペイント 700g		ケース6缶
Protect 水性さび止めエコペイント 3kg		ケース2缶
Protect 水性さび止めエコペイント 15kg		1缶
Protect 水性さび止めエコペイント 50ml	赤 錆	ケース20本 (小箱5本×4箱)
Protect 水性さび止めエコペイント 700g		ケース6缶
Protect 水性さび止めエコペイント 3kg		ケース2缶
Protect 水性さび止めエコペイント 15kg		1缶

使用方法

- 素地調整は、必ず念入りに行ってください。ゴミ、埃、油脂類などの付着物や劣化した旧塗膜は適切な方法を用いて十分に取除いて下さい。
- サビのある場合は3種ケレンを行い、前処理して下さい。
- 塗装方法により清水により希釈率を調整して下さい。希釈率が5%を超えますとタレや色分かれの原因になりますので十分ご注意ください。
- 施工面に埃等の粉塵が飛来してないことを十分ご確認の上行って下さい。
- 乾燥を十分ご確認の上次の作業行程を行ってください。
- 塗装後、4～5時間は、結露等に十分ご注意ください。
- 露点気温度5℃以下、素地表面温度5℃以下、湿度85%以上の場合は塗装をお避け下さい。
- 他の塗料とは絶対に混ぜないで下さい。

緊急時の処理

1. 目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 皮膚に付着した時には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化がある場合には医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし診察を受けて下さい。

資料をご請求下さい。



株式会社 ヘルメチック

営業本部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11

TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234

Email: accountmaster@hermetic.co.jp

ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>