

Various SILVERPAINT eco

ヴァリオス
シルバー・ペイント・エコ

内部・外部用



水性 1液シルバー塗料



- ZAM鋼板
- ガルバリウム鋼板
- 溶融亜鉛メッキ鋼板
- 電気亜鉛メッキ鋼板
- アルミ板 ■ ステンレス鋼板
- カラートタン ■ 溶接部
- 各種旧塗膜
- 電線管・電気ボックス
- グレーチング

驚異の密着力	各種金属面へ直接塗装	高耐候性
内部・外部用	環境にやさしい水性塗料	鉛・クロムフリー

Various SILVER PAINT-ecoの概要

Various Silver Paint Ecoは、水性1液型金属用の塗料です。各種金属面への施工に於いて優れた付着性を目的とし、全面にプライマーやさび止め工程を行わずに直接塗装が可能な付着・密着性に優れた製品です。

防錆効果の高い顔料を使用する事により樹脂塗膜による防錆と顔料効果による防錆の相乗効果により優れた防錆性も発揮致します。環境面においても、トルエンやキシレンなどの有害物質や鉛やクロムなどの有害物質を全く含んでおりませんので安心してご利用頂けます。

下地にさびがある場合や、外部での使用の際はProtect水性ペイントエコ グレーを下塗りして下さい。



製品名	色調	入数
ヴァリオス シルバーペイントエコ 50ml	シルバー	ケース20本入 (小箱5本入り×4箱)
ヴァリオス シルバーペイントエコ 700g		ケース6缶入
ヴァリオス シルバーペイントエコ 3kg		ケース2缶入
ヴァリオス シルバーペイントエコ 15kg		1缶

使用方法および注意事項

- 素地調整は、必ず念入りに行って下さい。ゴミ、埃、油脂類などの付着物や劣化した旧塗膜は適切な方法を用いて十分に取り除いて下さい。
- さびのある場合は3種ケレンを行い、さび止め剤(Protect水性さび止めペイント等)にて前処理して下さい。
- 塗装方法により清水により希釈率を調整して下さい。希釈率が5%を超えるとタレや色分かれの原因になりますので十分ご注意下さい。
- 外部への施工の際は、施工面に埃等の粉塵が飛来していないことを十分ご確認の上行って下さい。
- 乾燥を十分ご確認の上、次の工程を行って下さい。
- 塗装後、4~5時間は、結露、降雨、降雪に十分ご注意下さい。
- 霧氷気温度5°C以下、素地表面温度5°C以下、湿度85%以上、降雨が予想される場合は塗装をお避け下さい。
- 他の塗料とは絶対に混ぜないで下さい。

- 所定用途以外で使用しないで下さい。
- 作業所は充分に換気して下さい。
- 取扱中は皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用して下さい。
- 冷暗所保存
- 開封後は、なるべく早く使い切って下さい。
- 廃液は法令に従って処理して下さい。
- 幼児、子供が触れることがないように保存、保管、破棄をして下さい。

- 本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用ください。
- 本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
- 施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

Various SILVER PAINT-ecoの用途

- 溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
ZAM鋼板の補修塗装・色褪せ等の塗りかえ
- 溶接部の保護・防錆
- 電線管のキズの補修
- 電気ボックスの色褪せ・キズの補修
- 屋上防水部の補修塗装 等

- シックハウス、シックスクール対策品
- F☆☆☆☆
- 鉛・クロムフリー対策品
- TVOC対策品

Various SILVER PAINT-ecoの物性

項目	内 容
色 調	シルバー
仕上がり	艶あり
光 沢 度	80%
付着強さ	100/100(クロスカット試験)
耐 候 性	異常なし(480時間)
耐 水 性	異常なし(120時間)
耐洗浄性	1000回異常なし
指触乾燥時間	約2時間(25°C)
標準使用量 (下塗り+上塗り)	各0.12~0.13(kg/m ²) (清水にて3~5%希釈)
標準使用量 (1回塗り)	0.15~0.18(kg/m ²) (清水にて3~5%希釈)
塗装方法	ローラー・刷毛・スプレー

緊急時の処理

- 目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した時には、多量の石鹼水で洗い落し、痛みや皮膚に変化がある場合には医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし診察を受けて下さい。

■ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

 株式会社 ヘルメチック

営業本部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11

TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234

Email: accountmaster@hermetic.co.jp

ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>