

# Various ヴァリオス METALLIC PAINT eco 内部・外部用

水性

1液メタリック塗料

美しい  
光沢仕上り  
**砲金・黄銅**  
**BEST補修塗料!!**



バルブ・継手の補修 色褪せの補修 パイレンの傷補修  
白サビや緑青対策 ドアノブの傷補修 など



HERMETIC





## Various METALLIC PAINT-ecoの概要

Variosu Metallic Paintは、水性1液型の高性能メタリック塗料です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しい塗装仕上げが可能な製品となっております。環境面においても、トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。また鉛・クロムなどの有害物質も含まれておりません。ブラス色は、砲金や黄銅素材仕上げを目的として開発され、砲金製・黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使うことができます。

## 補修例



塗装前



塗装後

## 使用方法および注意事項

- 素地調整は、必ず念入りに行ってください。ゴミ、埃、油脂類などの付着物や劣化した旧塗膜は適切な方法を用いて十分に除去してください。
- サビのある場合は3種ケレンを行い、さび止め剤(Protect水性さび止めペイント等)にて前処理してください。
- 鉄部の場合、サビがなくても下塗りとしてProtect水性さび止めペイントをご利用頂くと効果的です。
- 亜鉛メッキ面やアルミ面の場合は、Various Metal Paint Ecoを下地に塗布してください。
- コンクリート・石膏ボード・ベニア板面などは、Various Super Paint Ecoを下地に塗布してください。
- 塗装方法により清水により希釈率を調整して下さい。タレや色分かれの原因になりますので十分ご注意ください。
- ハケ塗りの場合2%以下、ローラー塗り及びスプレー塗りの場合10%以下の清水で希釈して下さい。
- スプレーの場合、HVLPSプレーガンまたは圧力ポットやコンプレッサーから、塗料と空気を供給する従来のカップガンをご利用下さい。
- 養生テープは、高品質の粘着力の弱いテープを使用して下さい。

- 外部への施工の際は、施工面に埃等の粉塵が飛来していないことを十分ご確認の上行って下さい。
- 再塗装約30分 半硬化約60分(25℃目安時間)
- 乾燥を十分ご確認の上、次の工程を行ってください。
- 塗装後、4～5時間は、結露、降雨、降雪に十分ご注意ください。
- 降雨が予想される場合は塗装をお避け下さい。作業理想温度は、気温及び表面温度が10℃～30℃の範囲内です。
- 他の塗料とは絶対に混ぜないで下さい。
- 所定用途以外で使しないで下さい。
- 作業所は十分に換気して下さい。
- 取扱中は皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用して下さい。
- 冷暗所保存
- 開封後は、なるべく早く使い切ってください。
- 廃液は法令に従って処理して下さい。
- 幼児、子供が触れることがないように保存、保管、破棄をして下さい。

## ● シックハウス、シックスクール対策品

## ● F☆☆☆☆

## ● 高耐候性塗料

## ● 臭いがなく、取り扱いが容易

## ● 黄銅・砲金装飾に最適

## Various METALLIC PAINT-ecoの物性

| 項目                   | 内容                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 色調                   | ブラス色                                             |
| 仕上がり                 | メタリック仕上げ                                         |
| 付着強さ                 | 100/100(クロスカット試験)                                |
| 再塗装時間                | 約30分(25℃)                                        |
| 半硬化時間                | 約60分(25℃)                                        |
| 標準使用量<br>(下塗り+上塗り2回) | 各0.13～0.14(kg/m <sup>2</sup> )<br>(清水にて2%以下にて希釈) |
| 標準塗布膜厚<br>(1回塗り)     | 35μm<br>(2回塗り 75μm膜厚)                            |
| 塗装方法                 | 刷毛・ローラー・スプレー                                     |

| 製品名                           | 色調   | 入数                      |
|-------------------------------|------|-------------------------|
| ヴァリオス<br>メタリックペイント エコ<br>50ml | ブラス色 | ケース20本入り<br>(小箱5本入り×4箱) |
| ヴァリオス<br>メタリックペイント エコ<br>700g |      | ケース6缶入                  |

## 緊急時の処理

1. 目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 皮膚に付着した時には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化がある場合には医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし診察を受けて下さい。

- ・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するか使用前にテストをご確認の上ご使用ください。
- ・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
- ・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



株式会社 ヘルメチック

営業本部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11

TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234

Email: accountmaster@hermetic.co.jp

ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>