

Various ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ 塩ビ用PAINT

F☆☆☆☆

eco

内部・外部用

水性

水性1液アクリルシリコン系塗料

KCタフカラーパイプ用

メーカー推奨品
補修用塗料



KCタフカラーパイプ 補修用

変色

色褪せ

運搬時の傷

表面保護



HERMETIC



塩ビ用 PAINT-eco KCタフカラーパイプ用の概要

塩ビ素材に対しプライマー処理をせず、直接塗装が可能な塩ビ用水性塗料です。可塑剤の影響を受けませんので、塗膜表面のベタつきが生じたり、塗膜の付着不良・塗膜の乾燥不良などを起こすことがございません。水性塗料でありながら内部ばかりではなく外部でも優れた耐候性と耐水性を発揮致します。特にこの製品は、KCタフカラーパイプの補修塗料として調色した製品です。



製品名	色調	入数
ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ KCタフカラーパイプ用 ミニ 50ml	各色	ケース小箱5本 × 4箱入り
ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ KCタフカラーパイプ用 700g		ケース6缶入

使用方法および注意事項

- 素地調整は、必ず念入りに行ってください。ゴミ、埃、油脂類などの付着物や劣化した旧塗膜は適切な方法を用いて十分に取り除いて下さい。
- 塗装方法により清水により希釈率を調整して下さい。希釈率が7%を超えますとタレや色分かれの原因になりますので十分ご注意ください。
- 外部への施工の際は、施工面に埃等の粉塵が飛来していないことを十分ご確認の上行って下さい。
- 乾燥を十分ご確認の上、次の工程を行ってください。
- 事前に必ず試験塗りにて塗装適正を

ご確認下さい。

- 塗装後、4～5時間は、結露、降雨、降雪に十分ご注意ください。
- 雰囲気温度5℃以下、素地表面温度5℃以下、湿度85%以上、降雨が予想される場合は塗装をお避け下さい。
- 他の塗料とは絶対に混ぜないで下さい。
- この塗料の上に別の塗料を塗らないで下さい。
- 所定用途以外で使用しないで下さい。
- 作業所は十分に換気して下さい。
- 取扱中は皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護

手袋、保護メガネ等を着用して下さい。

- 冷暗所保存
- 開封後は、なるべく早く使い切ってください。
- 廃液は法令に従って処理して下さい。
- 幼児、子供が触れることがないように保存、保管、破棄して下さい。

・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用下さい。
・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

● シックハウス、シックスクール対策品

● F☆☆☆☆

● 鉛・クロムフリー対策品

● TVOC対策品

塩ビ用 PAINT-eco KCタフカラーパイプ用の物性

項目	内容
色調	各色
仕上がり	五分艶
光沢度	78%
付着強さ	100/100(クロスカット試験)
耐候性	異常なし(2000時間)
耐水性	異常なし(30日)
指触乾燥時間	約2時間(25℃)
標準使用量 (下塗り+上塗り)	各0.13~0.15(kg/m ²) (清水にて3~7%希釈)
標準使用量 (1回塗り)	0.15~0.18(kg/m ²) (清水にて0~5%希釈)
塗装方法	ローラー・刷毛・スプレー

カラー

ミルクホワイト

ココアブラウン

アイボリー

シルバーグレー

緊急時の処理

1. 目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 皮膚に付着した時には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化がある場合には医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし診察を受けて下さい。

【ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ
KCタフカラーパイプ用 ホームページ】
<http://www.hermetic.co.jp/1233>



■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

株式会社 ヘルメテック

営業本部
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
TEL: 03-3200-7289 FAX: 03-3208-8234
Email: accountmaster@hermetic.co.jp
ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>