

高性能フッ素樹脂系コーティング材料

PROTECT FP-100

プロテクト FP-100

**強力
防食・防錆**

塩害対策

素材の保護

クリアー仕上げ



劣化防止

防食・防錆・防汚

耐熱性

強力密着

色褪せ防止



HERMETIC



Protect FP-100の特長

Protect FP-100は、高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。防食・防錆効果は勿論、塗膜表面の防汚、雨や直射日光における下地材料の色褪せの防止を強力な密着性とフッ素樹脂成分の厚い皮膜で防ぎ、また効果を持続致します。透明ですので下地の色や素材をそのままに活かすことができます。



強力防食・防錆

塩害対策

素材の劣化防止

素材の色褪せ防止

耐熱性

防汚

製品名	色調	入数
Protect FP-100 50ml 刷毛付きミニボトル	クリアー	ケース 小箱5本×4箱
Protect FP-100 300ml スプレータイプ		ケース12本入

Protect FP-100の用途

- 金属の防食・防錆
- 溶接部の保護
- ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止
- 酸性雨対策
- 海岸沿いの塩害対策(防食・防錆・色褪せ・劣化)
- プラント設備の防食
- プラスティック(PP,PEは除く)・塩ビ・FRP・陶磁器・木材・ゴムなどの色褪せ及び劣化の防止
- 下地の色や素材の保護コーティング
- 看板の色褪せ防止 など

Protect FP-100の物性

項目	内容
色調	クリアー
つや	つや有り
仕上がり	平滑
密着性(JIS K5400)	100 / 100
水道水浸漬試験	異常なし(60日間)
塩水浸漬試験	異常なし(3.5% 100日間)
サンシャインウェザーメーター	1000時間変化なし
標準所要量	0.15(kg/m ² /回)

■ 使用方法

1. 塗る面のゴミ、錆などを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
2. 容器を十分に振ってから吹き付けて下さい。
3. 吹付けの際は、塗る面と噴出口との間は20～30cmの間隔を取って下さい。
4. 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動し、やや薄めにまんべんなく2～3回程度塗り重ねて下さい。
5. 使用後は、容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからフタをして下さい。
6. 完全乾燥まで表面に埃などがつかないようにご注意下さい。

- ・本カタログに記載されているデータは弊社で測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的条件に適するか否かを使用テストでご確認の上ご使用下さい。
- ・本カタログの記載内容は改良等の為、お断りなく変更することがございます。
- ・施工条件等は弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

■ 注意事項

1. 幼児、児童が触れないよう保管、廃棄には充分注意すること。
2. 有機溶剤が含まれているため長時間溶剤の臭いを嗅ぐと有害であり、施工中や施工後塗料の臭いがなくなるまでは充分換気をして下さい。
3. 塗料を吹き付ける時は使用者本人、周りにいる人にかからないように風の流れなどに注意して下さい。
4. 冷暗所保管。有効期限製造日より1ヵ年。
5. 廃棄の際は中のガスを完全に抜き、他のゴミとはっきり区別して処理して下さい。

[Protect GV-Eco ホームページ]
<https://www.hermetic.co.jp/item/paint/217>



■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

株式会社 ヘルメチック

営業本部
 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
 TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234
 Email: accountmaster@hermetic.co.jp
 ホームページ <https://www.hermetic.co.jp>