

樹脂管 ケーブルシーラー

WATER STOPPABLE SERIES ウォーターストップابل シリーズ

湿潤面硬化型弾性防水接着シール剤

隙間の防水・止水用シーラー

各種樹脂管や金属配管、ケーブル廻り

濡れたコンクリートとFEP管廻り

電気設備の浸水対策の止水に

- ハンドホールや電線共同溝内の止水
- ケーブル廻り・ベルマウス廻りの止水
- 小口径管路口の止水シール など

配管設備の浸水対策の止水に

- 地下ピット内の配管廻りの止水
- 基礎部の配管廻りの止水
- 排水廻りの止水 など

難接着素材の樹脂パイプに対応

FEP管／架橋ポリエチレン管／ポリブデン管
塩ビ管／金属管／PP管 など

湿潤面施工が可能

JWWA K-161 (水道施設用・給水装置用)

有機則対応品

特化則対応品



防水

止水

シーリング

接着

補修



HERMETIC



樹脂管・ケーブルシーラーの特長

特殊変成シリコン樹脂を主成分とする一液湿潤面硬化型の弾性防水・止水用シーラーです。一液で作業ができる上に強力な接着密着性の性能を乾燥面だけでなく、湿潤面でも発揮することができる画期的な商品です。シール剤が付着しにくい様々な樹脂管（FEP管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、塩ビ管、PP管など）やケーブル廻りなどにプライマーを使用することなくしっかり密着します。

濡れたコンクリートと樹脂管の隙間の防水・止水シールに最適です。

- 乾燥面、湿潤面でも止水・防水シールが可能
- コンクリート、PP、PE、硬質塩ビ、FRP、各種金属、木材などさまざまな部材に接着が可能。
- 無溶剤タイプなので、接着部材を痛めません。
- ゴム状硬化で追従性が良好で、振動に強い

各種止水・防水シールの用途

- 各種樹脂管廻りの隙間
- ハンドホール内、管路部
- 電線共同溝内、管路部
- 端壁部・ノックアウト部隙間
- 引込管、連係管の隙間
- ベルマウス廻りの隙間
- 電線ケーブル廻り
- 地下ピット内の各種配管廻り
- 湿潤面コンクリートの隙間 など

使用できる配管種

FEP管／エフレックス管／架橋ポリエチレン管／ポリブデン管
さや管／硬質塩ビ管／PP管／ベルマウス廻り
ケーブル廻り、電線管廻り／ステンレス管など各種金属配管廻り など

製品名	色 数	入 数
樹脂管・ケーブルシーラー	ライトグレー	330ml (462g) カートリッジ ケース 10本入り
樹脂管・ケーブルシーラー	ライトグレー	120ml (168g) チューブ ケース 12本入り



防水 止水 シーリング
接着 補修

■ 接着剪断強度

項 目	強 度
PP	2.0 MPa
PE	1.0 MPa
硬質塩ビ	2.0 MPa
ABS	2.0 MPa
コンクリート	1.5 MPa
FRP	1.0 MPa
EPDM	0.8 MPa
ステンレス	2.4 MPa
亜鉛メッキ	3.3 MPa

使用方法

- 接着面の油、錆、汚れ等接着性能を阻害する要因になるものを落とし、必要に応じサンドペーパーによる下地処理をして下さい。
- タックフリータイム 乾燥面20分 湿潤面15分、初期固着時間 乾燥面約180分 湿潤面150分、完全硬化時間 乾燥面・湿潤面とも1日 (25°C、50%RH、1mm厚での目安時間)
- 塗りムラがないように塗布し、被着体によくなじむように貼付けて下さい。
- 湿潤面接着の場合は特に被着体によく扱くように貼付けて下さい。
- 完全に固着する迄動かさないで下さい。
- 接着面がきちんと確保されていれば貼り合わせた後に水中の状態になっても接着硬化致します。※フッ素樹脂等には接着致しませんのでご注意ください。
- 本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。
- 使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適合するか使用前にテストでご確認の上ご使用ください。
- 本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
- 施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

緊急時の処理

- 所定用途以外には使用しないで下さい。
- 作業場所は十分換気して下さい。
- 取扱中は、保護具を着用して下さい。
- 取扱い後は手洗い及びうがいを十分して下さい。
- 皮膚に付着した場合は、速やかに拭き取りよく手洗いをして下さい。
- 使用後は必ずキャップをして下さい。
- 冷暗所保存、製造日より1カ年。
- 開封後は、なるべく早く使いきって下さい。
- 廃液は法令に従って処理すること。
- 幼児、子供が触れることがないように保存、廃棄して下さい。

【樹脂管・ケーブルシーラー ホームページ】

<https://www.hermetic.co.jp/item/caulking/6399/>



■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



株式会社 ヘルメチック

営業本部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11

TEL: 03-3200-7289 FAX: 03-3208-8234

Email: accountmaster@hermetic.co.jp

ホームページ <https://www.hermetic.co.jp>