

Various ヴァリオス スーパーペイントエコ SUPER PAINT 防カビ剤入 **eco** 内部・外部用

水性

水性1液アクリル塗料

- コンクリート面 ■ モルタル面
- スレート ■ 石膏ボード
- 鉄部 ■ 溶融亜鉛メッキ鋼板
- ガルバリウム鋼板 ■ ZAM鋼板
- 電気亜鉛メッキ鋼板
- アルミ ■ ステンレス鋼板
- カラートタン ■ 硬質塩ビパイプ
- 木部 等



幅広い素地に対応 防カビ剤入 防藻性 高耐候性、耐久性、防さび性
驚異の密着力 各種素地へ直接塗装 環境にやさしい水性塗料 鉛・クロムフリー



HERMETIC



Various SUPER PAINT-ecoの概要

Various Super Paint Ecoは、水性1液型アクリルエマルジョン系の塗料です。

幅広い種類の材質が混在している塗装現場において、異なった基材に対してそれぞれのプライマー処理などが必要なく、この一種類の塗料で施工ができる多用途な塗料です。トルエンやキシレンなどの有害物質を全く含まない環境対応の製品となっております。

更に疎水性効果の高い塗膜と防カビ剤との相乗効果により、長期にわたる耐候性を発揮致します。



製品名	色調	入数
ヴァリオス スーパーペイント エコ グレー 700g	グレー	ケース6缶入
ヴァリオス スーパーペイント エコ グレー 3kg		ケース2缶入
ヴァリオス スーパーペイント エコ ホワイト 700g	ホワイト	ケース6缶入
ヴァリオス スーパーペイント エコ ホワイト 3kg		ケース2缶入
ヴァリオス スーパーペイント エコ アイボリー 700g	アイボリー	ケース6缶入
ヴァリオス スーパーペイント エコ アイボリー 3kg		ケース2缶入

3kgより各色調色が可能です。(日塗工色見本帳より御指定下さい)

使用方法および注意事項

- 素地調整は、必ず念入りに行って下さい。ゴミ、埃、油脂類などの付着物や劣化した旧塗膜は適切な方法を用いて十分に取除いて下さい。
- サビのある場合は3種ケレンを行い、さび止め剤(Protect水性さび止めペイント等)にて前処理して下さい。
- 新設モルタル、コンクリート面の場合はpH10以下、含水率8%以下になるまで養生放置して下さい。
- 塗装方法により清水により希釈率を調整して下さい。希釈率が5%を超えまるとタレや色分かれの原因になりますので十分ご注意ください。
- 外部への施工の際は、施工面に埃等の粉塵が飛来していないことを十分ご確認の上行って下さい。
- 乾燥を十分ご確認の上、次の工程を行って下さい。
- 塗装後、4～5時間は、結露、降雨、降雪に十分ご注意ください。
- 雰囲気温度5℃以下、素地表面温度5℃以下、湿度85%以上、降雨が予想される場合は塗装をお避け下さい。
- 他の塗料とは絶対に混ざらないで下さい。

- 所定用途以外で使用しないで下さい。
- 作業所は十分に換気して下さい。
- 取扱中は皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用して下さい。
- 冷暗所保存
製品の有効期限は製造日より1カ年。
- 開封後は、なるべく早く使い切して下さい。
- 廃液は法令に従って処理して下さい。
- 幼児、子供が触れることがないように保存、保管、破棄して下さい。

・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用ください。
・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

Various SUPER PAINT-ecoの特長

- 幅広い基材に対応
- 優れた耐候性と耐水性
- 防カビ剤、防錆剤、疎水性効果
- 優れた付着力
- 各種環境対策品

●シックハウス、シックスクール対策品

●F☆☆☆☆

●鉛・クロムフリー対策品

●TVOC対策品

Various SUPER PAINT-ecoの物性

項目	内容
色調	グレー／ホワイト／その他調色
仕上がり	艶あり
光沢度	80%
付着強さ	100/100(クロスカット試験)
耐候性	異常なし(2000時間)
耐水性	異常なし(240時間)
耐洗浄性	4000回異常なし
指触乾燥時間	約2時間(25℃)
標準使用量 (下塗り+上塗り)	各0.12～0.13(kg/m ²) (清水にて3～5%希釈)
標準使用量 (1回塗り)	0.15～0.18(kg/m ²) (清水にて3～5%希釈)
塗装方法	ローラー・刷毛・スプレー

緊急時の処理

- 1.目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 2.誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 3.皮膚に付着した時には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化がある場合には医師の診察を受けて下さい。
- 4.蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし診察を受けて下さい。

■ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



株式会社 ヘルメチック

営業本部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11

TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234

Email: accountmaster@hermetic.co.jp

ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>